

KIMICAR SRL

27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C

Tel. (39) 0385 272.247 r.a. - Fax (39) 0385 272.240

<http://www.kimicar.it> - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. - Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189

N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189

R.E.A. PV. 221363

074 LASER

Informaciones técnicas

Enérgico limpiador para metales, camiones, remolques, estaciones de cabañas. Limpiador de gran alcance para decapar y desoxidar tanques de acero inoxidable, camiones, contenedores, especialmente después de la ruptura en entornos ferroviarios. Fabuloso para lados de aluminio, piedra caliza, azulejos, metales, vidrios. Renueva completamente los pisos de aleación de aluminio utilizados principalmente por los operadores de parques de atracciones, paseos y los bordes de autopista y remotes de las zonas de montaña. Elimina el óxido y la piedra caliza de todo tipo de superficies, dejando una película protectora antioxidante.

También es utilizado para limpiar las llantas de coches y camiones, incluidos los de aleación ligera. Reforza las superficies galvanizadas y cada tipo de metal expuestos a los agentes atmosféricos.

Es ideal para eliminar la caliza y el óxido de las plantas lavadoras automáticas, cristales de las plantas y cadenas transportadoras. Excepcional para limpiar a fondo el chasis de los camiones renovando las partes pintadas.

COMPOSICIÓN: mezcla de tensioactivos no iónicos, ácidos, inhibidores, adjuvantes, inhibidores de corrosión, agua.

pH: <1 en dilución 1:20 con agua

EMPLEO:

EN INMERSIÓN: Diluir una parte de producto con 3-10 partes de agua, en función del material a desoxidar, después de unos minutos enjuagar bien.

CON NEBULIZADOR: Se recomienda el uso de un nebulizador en acero inoxidable 316 o en plástico. Diluir con el agua 1:10-20: para camiones, cisternas, laterales de aluminio, metales de todo tipo. Diluir 1:5-10 con agua para eliminar la caliza, para las llantas y para los contenedores después de la parada en entornos ferroviarios. Enjuagar bien.

CON CEPILLO: diluir 1:10 con agua para suelos en aluminio y superficies galvanizadas, diluir 1:5-8 con agua para eliminar la caliza de los cristales del tunel de lavado y de las piezas de chapa pintadas o fibra de vidrio.

ADVERTENCIAS: evitar el secado del producto en la superficie en verano, especialmente sobre aluminio y cristales. Utilizar recipientes de plástico o acero inoxidable 316. Realizar pruebas sobre superficies pequeñas para testar la resistencia de las superficies a limpiar.

EMBALLAJES: bidones L 12-25